

# CEMHER®



## TECHNINIS DUOMENŲ LAPS

*Claywash*



Visi šiame dokumente surinkti duomenys yra pagrįsti mūsų laboratorijose atliktais bandymais. Produkto negalima naudoti kitais nei nurodytais tikslais, prieš tai negavus rašytinių instrukcijų. Naudotojas visada yra atsakingas už tinkamų priemonių, kad būtų laikomasi vietos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, laikymąsi. Produkto saugos lapai yra prieinami specialistams. Šis techninis duomenų lapas galios iki naujo leidimo.

Paskutinį kartą koreguota:t: 20/11/2025

## CLAYWASH - PARUOŠTA NAUDOTI DEKORATYVINĖ DANGA

Claywash® yra paruošta naudoti danga. Claywash® dangų linija tinka visų tipų vidaus sienoms ir luboms. Gali būti naudojama ant bet kokio mūrinio paviršiaus, pavyzdžiui, tinko, plytų ar akmenų. Ją taip pat galima naudoti ant anksčiau dažytų vidaus gipso kartono sienų.

### NAUDOJIMAS

#### Claywash® tinka naudoti:

- Kuriant dekoratyvines išsines vidaus sienas ar lubas.
- Kuriant dangas parduotuvėms, biurams, vestibuliams, parodų salėms, namams ir kt.

Ji išsiskiria lengvu tepimu. Tinkama dengti teptuku, todėl be jokios išankstinės patirties galima išgauti itin estetišką tinko efektą. Visi komponentai yra bekvapiai ir draugiški aplinkai.

### CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Dekoratyvinė išsine danga su daugybe spalvų variantų.
- Didelis tvirtumas.
- Puikus sukibimas.
- Greitas ir lengvas padengimas.
- Atsparumas UV spinduliams.
- Puikus apdirbamumas.
- Lengvai tepama teptuku.
- Kvėpuojanti danga.
- Ne reikalingos ypatingos techninės žinios, lengvai naudojama, todėl gali dirbti ir pradedantieji meistrai.

## NAUDOJIMO BŪDAS IR TAIKYMAS

### A. Paviršiaus paruošimas:

Prieš naudojant Claywash®, paviršius turi būti tinkamai paruoštas, atsižvelgiant į sienos tipą ir tai, ar ji anksčiau buvo dažyta. Jūsų sienoms gali prireikti grunto ir (arba) parengiamojo balto pagrindo sluoksnio, kad paviršius būtų idealus molio dažams. Kai kuriais atvejais gali prireikti specialių sprendimų: pagrindo sutankinimo priemonės susidėvėjusiems pagrindams Compactec®, stiklo pluošto tinklelio, sukibimą gerinančių medžiagų Primer 100®, garų barjerų arba kylančios drėgmės barjerų. Bet kokiu atveju laikykitės mūsų techninės komandos rekomendacijų.

Paviršius turi būti švarus ir be riebalų, pagrindas turi būti sutankintas ir lygus.

### B. Maišymas:

Claywash® maišomas su pasirinktos spalvos toneriu.

#### 5 kg Claywash® naudojame:

- 100 g - 150 g tonerio (Toneris Powder) (2–3 % Claywash kiekio)
- 250 g tonerio (Toneris Powder) (5 % Claywash kiekio) šioms spalvoms: Branco, Terracotta, Pizarra, Onyx ir Dark.

### C. Vartojimas:

Claywash® paruošto paviršiaus sunaudojimas yra toks:

Kuo geriau išlygintas ir paruoštas paviršius, tuo geresnis rezultatas ir mažesnės medžiagų bei dengimo laiko sąnaudos. Patartina kiekvienam dengimo būdai pasirinkti tinkamą metodą.

Claywash®

0,25 Kg/m<sup>2</sup>

### D. Dangos paruošimas:

Prieš tepdami Claywash®, gerai suplakite produktą, kol visi komponentai bus visiškai homogeniški. Supilkite pigmentą nurodytu santykiu ir atsargiai išmaišykite, kol masė taps vientysa.

### E. Etapai:

#### Rekomenduojamas įrankis:

Tepkite plačiu, minkštu bei plokščiu teptuku, kuriuo galima greitai padengti didelius paviršius. Ergonomiška rankena padeda sumažinti nuovargį tepimo metu.

#### Žingsnis po žingsnio tepimas:

Pirmą sluoksnį tepkite X formos arba aštuoniukės formos judesiais, dirbdami šlapiu paviršiumi ir reguliariai pamirkydami teptuką į

paruoštą mišinį, kad būtų didesnis persidengimas. Šis tepimo būdas sustiprina Claywash® būdingus kontrastus, natūralius šešėlius ir estetinius efektus. Norėdami ryškesnio rezultato, galite keisti tepimo kryptį su kiekvienu sluoksniu. Kuo daugiau kontrasto ir persidengimų sukuriama, tuo stipresnis vizualinis efektas pasiekiamas.

Prieš dengdami antrą sluoksni, leiskite pirmajam išdžiūti ~8 valandas, kartodami tą patį dengimo būdą. Džiūvimo laikas priklauso nuo lauko temperatūros. Norint gilesnio paviršiaus su ryškesne tekstūra, rekomenduojama dengti trečią sluoksni, visada atsižvelgiant į džiūvimo laiką tarp sluoksnių.

Dengdami retkarčiais pamaišykite indo turinį, kad komponentai nenusėstų.

Pasirinktinai, pirmą sluoksni galima tepti voleliu, kad darbas būtų lengvesnis ir greitesnis, nes du papildomi sluoksniai bus tepami teptuku arba plokščiu teptuku, kad būtų pasiektas galutinis estetinis efektas.

#### F. Užbaigimas:

Jei pageidaujama lygesnio ir vientisesnio rezultato, prieš visiškai išdžiūstant paviršių galima lengvai „peršveisti šepetėliu“, taip suminkštinant teptuko potėpius ir išlyginant efektą. Išdžiūvus, paviršių taip pat galima smulkiai šlifuoti 400 grūdėtumo švitriiniu popieriumi, kad liktų mažiau žymių. Šis procesas gali šiek tiek pakeisti galutinę išvaizdą, todėl rekomenduojama atlikti išankstinį bandymą. Jei po padengimo gauta išvaizda yra patenkinama, šlifuoti nereikia.

#### G. Sandarinimas (neprivaloma):

Norint apsaugoti apdailą nuo vandens, galima naudoti Claywash Sealer sandariklį, kuris leis paviršiui būti valomam nepakeičiant pradinės išvaizdos. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant bet kokį kitą sandariklį, galutinė spalva patamsės ir paviršius bus vientisas, pašalinant natūralų šešėlių efektą.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius reikia nedelsiant nuplauti vandeniu po naudojimo. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai.

## BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Paruošta naudoti
Tekstūra:	Klampi / tiršta
Paviršius:	Matinis
Sunaudojamas (esant 20 °C temperatūrai):	apie 120 minučių
Sudėtis:	priedai, užpildai, pigmentai ir dervos
Išėiga:	1,7–1,8 g/cm <sup>3</sup>
Dengimas:	4–5 m <sup>2</sup> /kg
Našumas:	1000–2000 mPa·s
Dengimo sąlygos:	nuo 5 °C iki 25 °C
Nepermatumas:	Class 1 (ISO 6504-3)

## SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Rekomenduojama laikytis šių priemonių:

- Gera ventilacija.
- Apsauginiai akiniai, kad būtų išvengta taškymosi.
- Guminės pirštinės.

Patekus į akis, kruopščiai plaukite vandeniu 15 minučių. Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu ir muilu. Nenurykite. Prarijus, neskatininkite vėmimo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neskieskite vandeniu. Tuščias talpyklas reikia išmesti pagal galiojančius teisinius reikalavimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## LAIKYMO SĄLYGOS

Produktas turi būti laikomas originalioje sandarioje pakuotėje, apsaugotoje nuo aplinkos poveikio, 10–30 °C temperatūroje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, galiojimo laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

## PAKUOTĖS FORMATAS

Jis tiekiamas pakuotėmis:

Claywash® – 5Kg.