

# CEMHER®

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

### Maxipur 25

Maxipur® 25 - Blizgesys

Maxipur® 25 - Satinas

Maxipur® 25 - Matė



ISO 10545-14



SPORTO ZONA  
EN-14904

Visi šiame dokumente surinkti duomenys yra pagrįsti mūsų atliktais bandymais. Produkto negalima naudoti kitais nei nurodytais tikslais be išankstinių rašytinių instrukcijų. Vartotojas visada yra atsakingas už tinkamą priemonių panaudojimą, kad būtų laikomasi vietos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Produkto saugos lapai yra prieinami specialistams. Šis techninis duomenų lapas galios iki naujo leidimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-21

Pasirinkite kalbą:



Angli



ispanų



prancūzų

## MAXIPUR 25 - DVIEJŲ KOMPONENTŲ LAKAS

Maxipur® 25 % – dvikomponentis alifatinis akrilinis poliuretano lakas tirpiklių pagrindu. Specialiai sukurtas paviršiams, kuriems tenka didelis judėjimo krūvis. Didelės klampos medžiaga, užtikrinanti puikų užpildymą ir dengiamumą. Gausime storesnes, labai nepralaidžias ir atsparias chlorui bei balikliui plėveles. Sugeria daug sausųjų dalelių.

Suteikia lakuotiems pagrindams (mikrocementui, medienai ir kt.) ypatingą kietumą ir didelį nepralaidumą. Taip pat išsiskiria savo pritaikymo privalumais.

be nelygumų. Nesukelia apelsino žievelės efekto.

Didelis lygumas net tepant voleliu. Rekomenduojama prieš tai užtepti „Hydroprimer“, jei reikia išlaikyti mikro cemento spalvą. Tinka naudoti viduje ir lauke.

## NAUDOJIMAS

Tirpiklio pagrindo poliuretano lakas, ypač tinkantis:

- Tepamas ant įvairių paviršių: metalų, mikro cemento, cemento, parketo ir medžio.
- Intensyvaus judėjimo zonose.
- Interjerai ir eksterjerai.

## CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Tirpiklio pagrindu.
- Labai atsparus chemikalams.
- Ypač atsparus vandeniui.
- Didelis atsparumas dilimui ir įbrėžimams.
- Negelsta saulės šviesoje.
- Lengvas dengimas.
- Suderinamas su įvairiais substratais.

## NAUDOJIMO BŪDAS IR TAIKYMAS

## A. Paviršiaus paruošimas:

Prieš naudojant „Maxipur® 25“, pagrindą reikia tinkamai paruošti. Jis turi būti sausas, švarus ir be dulkių, riebalų ar nešvarumų. Jei paviršius anksčiau buvo lakuotas arba dažytas, ankstesnė danga turi būti pašalinta, jei ji pažeista ar susidėvėjusi.

Metalinius paviršius reikia tinkamai nuvalyti, kad būtų pašalinti oksido, riebalų ir nešvarumų likučiai. Senus, prastos būklės dažus reikia pašalinti smėliarove, šlifavimu arba šlifavimu.

## B. Mišinys:

Sumaišykite „Maxipur® 25“ A ir B komponentus maišydami mažu greičiu tokiu santykiu:

4 l „Maxipur®“ „A komponento“ + 1 l „B komponento“ 25

## C. Sąnaudos:

Maxipur® 25 paruošto paviršiaus eksploatacinės savybės yra tokios:

žemėlapis vertės

Maxipur® 25      8–9 m<sup>2</sup>/l (0,125 g/m<sup>2</sup>)

## D. Taikymas:

Paviršius turi būti sausas, švarus nuo riebalų ir teršalų.

Cementinių pagrindų paviršius turi būti visiškai sukietėjęs (> 28 dienos) ir be drėgmės.

Sluoksnių skaičius priklausys nuo pagrindo įgeriamumo; ant labai porėtų paviršių reikia daugiau sluoksnių, kad būtų išvengta blizgesio skirtumų, atsirandančių dėl skirtingo rišiklio įgeriamumo pagrindu.

Pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė nei 10 °C ir bent 3 °C aukštesnė už rasos tašką.



### NAMŲ ŪKIŲ ATSPARUMAI (ASTM D 1308 SU VIRŠUMI)

SATIN							
Laikas	Kečupas	Kava	Vanduo	Garstyčios	Kaustinė soda 10 %	Baliklis 24 %	Druskos rūgštis
1 valanda	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta
4 valandos	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta
24 valandos	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nedidelis	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta

  

MATAS							
Laikas	Kečupas	Kava	Vanduo	Garstyčios	Kaustinė soda 10 %	Baliklis 24 %	Druskos rūgštis
1 valanda	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta
4 valandos	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta
24 valandos	Nepaveikta	Nepaveikta	Nepaveikta	Nedidelis	Nepaveikta	Nepaveikta	Nedidelis

### CHEMINĖS IR FIZINĖS SAVYBĖS PERSOJ KIETUMAS (20°)

Produktas	4 valandos	12 valandų	24 valandos	7 dienos	30 dienų	Iš viso
Maxipur® 25	70''	130''	150''	200''	240''	280''

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankių negalima naudoti pakartotinai, visada naudokite vienkartinius įrankius.

### BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Dviejų komponentų alifatinis akrilinis poliuretano lakas
Išvaizda:	Blizgus, atlasinis arba matinis
Minimali naudojimo temperatūra:	+ 10 °C
Apdorojamumas (esant 20 °C temperatūrai):	Maždaug 2 valandos
Klumpumas (pagal „Ford-4“)	45 sek. f-4
Baldai ant ratukų:	Taip
Džiūvimo laikas liečiant 23 °C temperatūroje:	4 valandos
Bendras džiūvimo laikas esant 23 °C temperatūrai:	24 valandos
Darbinė temperatūra:	12–25 °C. Drėgmė mažesnė nei 80 %.
Džiūvinimas normaliomis klimato sąlygomis, 20°C / 60 % drėgmės*:	Pakartotinis dažymas: 4 valandos - daugiausiai: 3 dienos

\*Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei, džiūvimas bus lėtesnis, nes vanduo išgaruoja lėčiau, kadangi aplinka prisotina drėgmės ir temperatūra krenta.

## PRODUKTO GALIOJIMO LAIKAS

Mišinio (A komponento + B komponento) tinkamumo laikas yra:

Temperatūra +10°C	Temperatūra +20°C	Temperatūra +30°C
5 valandos	3 valandos	2 valandos

## PRIEŽIŪRA

- Prieš drėgną valymą leiskite išdžiūti bent 48 valandas.
- Nenaudokite ploviklių ir neuždenkite dvi savaites po paskutinių darbų pabaigos.
- Valykite drėgnu skudurėliu ir mūsų „Floor Protec®“ arba neutraliu muilu, kad pailgintumėte sandariklio tarnavimo laiką.
- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, tokių kaip baliklis, acetonas ar sulfatas.

## SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

„Maxipur® 25“ yra profesionaliam naudojimui skirtas produktas. Rekomenduojama laikytis šių priemonių:

- Gera ventilacija.
- Apsauginiai akiniai, kad būtų išvengta vandens porsų.
- Guminės pirštinės.
- Kasetinė kaukė organiniams tirpikliams.

Venkite patekimo ant odos ar į akis ir garų įkvėpimo. Nevalgykite maisto, kol dirbate su produktu. Patekus į akis, 15 minučių plaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. Nenurykite. Prarijus, neskatinkite vėmimo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neskieskite vandeniu. Tuščias talpyklas reikia išmesti pagal galiojančius teisės aktus.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nepilti į kanalizaciją, ant žemės, į upelius ar upes. Išsipyklus ar išsiliejus, surinkite medžiagą į talpyklas, kad išvengtumėte vandens šaltinių ar kanalizacijos užteršimo. Atliekas šalinkite pagal vietines taisykles ir reglamentus.

## LAIKymo sąlygos

Produktas turi būti laikomas originalioje uždarytoje pakuotėje, apsaugotoje nuo oro sąlygų, 10–30 °C temperatūroje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, galiojimo laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

## PAKUOTĖS FORMATAS

Jis pateikiamas pakuotėmis po:

- Maxipur® 25 (matinis, atlasinis arba blizgus) A komponentas, 4 l
- Maxipur® 25 (matinis, atlasinis arba blizgus) B komponentas, 1 l
- Maxipur® 25 (matinis, atlasinis arba blizgus) A komponentas, 1 l
- Maxipur® 25 (matinis, atlasinis arba blizgus) B komponentas, 0,25 l